



Permanent 50

I Antivegetativa a matrice dura, ad elevate prestazioni, per imbarcazioni a vela ed a motore, anche con velocità molto elevate (50 nodi). È esente rame e può essere applicata anche su scafi in alluminio e su parti metalliche (eliche, assi, piedi e flaps).

Si applica a pennello, a rullo a pelo corto o a spruzzo airless, direttamente sulle vecchie antivegetative o su primer adeguato.

Applicarne 2 mani, + 1 nelle parti più soggette a turbolenza (timone, prua, linea di galleggiamento e zone vicino all'elica) a distanza di 6-24 ore. Nessun tempo massimo per il varo.

GB Copper-free antifouling, hard matrix, for boats with speed up to 50 knots.

It is also suitable for aluminium boats and metal parts (propellers, stern drives and flaps).

Two-three coats should always be applied at a minimum interval of 6 hours, no limit for air exposure. It can be applied on any existing antifouling and on appropriate primers and barrier coats.

F PERMANENT 50 est une antifouling, a matrice dure, avec des résultats excellents sur tout type des bateaux, a moteur, meme gran vitesse, et à voile, et assure l'absence de salissure et de limon même à la flottaison. PERMANENT 50 ne contenant pas de pigments de cuivre activ, peut être également appliqué sur l'aluminium.

Appliquer a pinceau deux couches à intervalle de 6 à 24 heures sur l'ancien antifouling où sur un primaire adapté au matériau de construction. Une troisième couche est recommandée pour le gouvernail, la ligne de flottaison et toutes les parties spécialement soumises à l'usure.

GR Υψηλών επιδόσεων υφαλόχρωμα για μηχανοκίνητα και ιστιοφόρα σκάφη. Αποτρέπει την συσσώρευση στριδώνας, άλγης και λοιπών ανεπιθύμητων οργανισμών από τα ύφαλα καθώς και την περιοχή γύρω από την ίσαλο γραμμή. Καθώς είναι απαλλαγμένο από χαλκό είναι κατάλληλο επίσης για αλουμινένια σκάφη και μεταλλικά μέρη. Διατίθεται σε ποικιλία χρωμάτων καθώς και σε υπέρλευκο. Συνιστάται η εφαρμογή 2-3 χέρια σε διαστήματα 6 ωρών μεταξύ τους. Μπορεί να εφαρμοστεί στο κατάλληλο υπόστρωμα καθώς και απευθείας σε οποιαδήποτε σχεδόν παλαιό υφαλόχρωμα όπου έχει προηγηθεί καλό τρίψιμο και καθαρισμός.

diluyente / thinner / diluent: "PER ANTIVEGETATIVE 82"

resa / coverage / pouvoir couvrant: 10 MQ/LT

riverniciabilita' / overcoating / revernissable: 12 h.

essiccazione completa / complete drying / sechage complet: 24 h

varò / launching / lancement: min 24 h

n° mani consigliate / suggested n° coats / n° couches conseille: 2-3

spessore secco raccomandato / dry film thickness / epaisseur feuil sec: 100 microns

punto di infiammabilita' / flash point / point d'eclair: 26° C.

peso specifico / specific weight / poids specifique: 1,62

airless: rapporto compressione 30/1 ugello 0.018 - 0.021

spruzzo convenzionale / spray / pistolet : pressione 3 - 3.5 Kg/cm2 ugello 1.4 - 1.7

colori / colors / couleurs:

CONFORME
BPR
PROFESSIONALE



Latta da 750 ml.



Latta da 2,5 Lt.