

# BRAVA

## Stucco Ultraleggero

### I STUCCO EPOSSIDICO ULTRALEGGERO

Stucco epossidico ultraleggero, peso specifico 0,78 g/lt. facilmente carteggiabile ideale per applicazioni di medio e grosso spessore. Il suo ridotto peso specifico consente l'applicazione anche di elevati volumi senza inutile appesantimento dello scafo. Ottima impermeabilità.

Mescolare bene i due componenti con la spatola. Non utilizzare la stessa spatola per prelevare i componenti dai barattoli perchè anche una piccola quantità di induritore può reagire con la base. Applicare spessori fino a 2,5 cm., su superfici asciutte, ruvide e prive di polvere o grasso.

La carteggiatura può essere effettuata dopo 24 ore alla temperatura di 20°C.

Il completo indurimento e la massima resistenza chimica avvengono dopo 1 settimana. La temperatura influenza notevolmente i tempi di indurimento.

Non utilizzare con temperatura inferiore a 10°C.

### GB TWO PACK ULTRA-LIGHT EPOXY FILLER

Two-pack ultra-light epoxy filler, specific gravity 0,78 g/lt., used for the repair of medium and large imperfections below the waterline. It is easy to sand and, given its specific weight, can be applied in large quantities without weighing down the hull. Mix the two components well using a spatula. Do not use the same spatula to remove the two components from their respective cans, since even a small quantity of curing agent can harden the base. Can be sanded after 24 hours at temperature of 20°C. Do not apply at a temperature below 10°C.

### F MASTIC EPOXY ULTRA-LIGHT À DEUX COMPOSANTS

Ce mastic epoxy facile à poncer est destiné à éliminer les grosses imperfections de surface sous et au-dessus de la flottaison. Sa couleur facilite la surpeinture.

Bien mélanger les deux composants à la spatule. Ne pas utiliser la même spatule pour prélever les deux composants dans les leurs pots respectifs, une petite quantité de durcisseur pouvant faire durcir la base. Le ponçage peut être effectué 24 heures après l'application à la température de 20°C. Ne pas appliquer en dessous de 10°C de température ambiante.

diluyente / thinner / diluent: "PER EPOSSIDICI 83" per pulizia  
riverniciabilità / overcoating / revernissable: min 24 h. max 48 h  
carteggiabile / sandable / ponçage: 24h  
durata della miscela / pot life / durée de mélange: 1 h. (20°C.)  
rapporto di catalisi / mix ratio / rapport de mélange: A/B = 1/1 volume  
temperatura di impiego / temperature / température: min. 15°C. - max. 35°C.  
spessore secco raccomandato / dry film thickness / épaisseur feuille sec: -  
punto di infiammabilità / flash point / point d'éclair: 25°C.  
peso specifico / specific weight / poids spécifique: 0,78  
colore / color / couleur:



Latta da 1 Lt.