

BRAVA

Sverniciatore Nautico

I SVERNICIATORE ALL'ACQUA PER ANTIVEGETATIVE

SVERNICIATORE NAUTICO aiuta a rimuovere le antivegetative dalla carena con la massima efficacia e rapidità. La sua particolare formulazione a base acquosa e l'assenza di solventi salvaguardano la salute dell'operatore; non brucia se in contatto con la pelle, e si può adoperare anche in locali chiusi. E' particolarmente indicato per le imbarcazioni in vetroresina perchè non intacca il gel-coat. Ideale per rimuovere le vecchie antivegetative quando si desidera applicare il ciclo di prevenzione contro l'osmosi; in questo caso infatti il gel-coat ancora sano non va rimosso.

Si applica a pennello uno strato di un millimetro e si lascia agire da 1 a 24 ore, poi si asporta con una spatola, o con un forte getto di acqua dolce. Un litro è sufficiente per sverniciare un metro quadrato di superficie. Sciacquare accuratamente prima di procedere alla successiva verniciatura.

GB WATER BASED ANTIFOULING REMOVER

It helps removing antifouling paints from the bottom of your boat without damage for gel-coat. This product is based on harmless solventfree raw materials. It may be applied by brush to a thickness of one millimeter, that means one liter for square meter. Leave working for one to 24 hours, depending from thickness of old coatings. Remove old antifouling with a spatula or by high pressure fresh water. Rinse well before subsequent paint application.

F DÉCAPANT POUR ANTIFOULING À L'EAU

Il est un décapant destiné à supprimer les couches anciennes d'antifouling. Ce décapant est fabriqué à base de produits non toxiques pour l'environnement et pour l'utilisateur (il ne brule pas les mains). A base d'eau, il peut s'utiliser à l'intérieur sans aération particulière. On l'applique au pinceau en couche de un millimeter (un litre de produit suffit pour un mètre carré). Laissez agir de 1 à 24 heures, selon le numero de couches d'antifouling. Lorsque les couches de peintures commencent à friser et à se soulever, on les enlève facilement avec une spatule. Ensuite, rincez abondamment à l'eau douce avant de appliquer le nouveau cycle de peinture

diluyente / thinner / diluent: ACQUA

resa / coverage / pouvoir couvrant: 1 MQ/LT

temperatura di impiego / temperature / temperature: min. 5°C. - max. 35°C.

spessore secco raccomandato / dry film thickness / epaisseur feuil sec: 1000 microns

solidi in volume / solids content / residu sec: 96%

peso specifico / specific weight / poids spécifique: 0,9



Latta da 750 ml.



Latta da 5 Lt.