

# BRAVA

## Sottofondo Satinato

### I SOTTOSMALTO MONOCOMPONENTE PER ESTERNI

Fondo sottosmalto sintetico formulato per eliminare piccole imperfezioni prima della finitura con lo SUPERSMALTO RYLARD.

Ha il vantaggio di essere facilmente carteggiabile e dotato di una pienezza, di una capacità coprente e di una opacità tali da renderlo fondo ideale all'applicazione degli smalti monocomponenti.

Applicare a spruzzo (normale o airless) o a pennello una mano non diluita e se il caso carteggiare con carta abrasiva a grana fine. Seguire con l'applicazione dello smalto a distanza di 12-24 ore.

### GB ONE PACK UNDERCOAT

Used with monocompound paint systems, such as SUPERSMALTO RYLARD, to eliminate small imperfection before finishing. It has the advantage of being white and easy to sand. Apply by brush or conventional spray. The main advantage lies in its strong coverage which allows a white surface on which SUPERSMALTO RYLARD can be applied (without "filling" marks etc.). Thick coats can be applied without danger of sagging.

### F SOUS COUCHE MONOCOMPOSANT

Destiné à éliminer les petites imperfections de surface avant finition au SUPERSMALTO RYLARD dans les cycles monocomposants. Ce produit a l'avantage d'être blanc et facile à poncer. Appliquer de préférence au pinceau ou a pistolet à buse de gros diamètre (plus de 2,0). Le gros avantage, en plus d'effacer les petites imperfections, est son excellent pouvoir couvrant qui donne une base blanche, sans trace de masticage ou différences d'absorption, facilitant l'application de la laque SUPERSMALTO RYLARD. Il peut aussi étre appliqué en couche épaisse sans couler.

diluyente / thinner / diluent: "Acquaragia - white spirit"

resa / coverage / pouvoir couvrant: 12 MQ/LT

essiccazione al tatto / touch dry / sec au toucher: 6 h

riverniciabilita' / overcoating / revernissable: 12 h.

n° mani consigliate / suggested n° coats / n° couches conseille: 1 - 2

spessore secco raccomandato / dry film thickness / epaisseur sec: 60 microns

solidi in volume / solids content / residu sec: 80%

punto di infiammabilita' / flash point / point d'eclair: 37° C.

peso specifico / specific weight / poids specifique: 1,4

airless: rapporto compressione 30/1 ugello 0.017 - 0.019

spruzzo conv.le / spry / pistolet : pressione 2 - 3 Kg/cm2 ugello 1.2 - 1.4

colore / color / couleur:



Latta da 750 ml.



Latta da 2,5 Lt.