

NUBIAN

Key West 54

I KEY WEST 54 è un' antivegetativa adatta per proteggere dal fouling la carena per tutta la stagione, anche se la barca resta ferma in porto. Key West è adatta per imbarcazioni sia a vela che a motore, anche veloci. Le tinte azzurro, rosso, blu e nero non sono indicate per l'alluminio, mentre la tinta bianco extra, essendo esente da rame, è indicata per tutti i metalli.

Si applica a pennello, a rullo a pelo corto o a spruzzo airless, direttamente sulle vecchie antivegetative o su primer adeguato (vedi tabelle cicli di verniciatura).

Applicarne 2 mani, + 1 nelle parti più soggette a turbolenza (timone, prua, linea di galleggiamento e zone vicino all'elica) a distanza di 6-24 ore. Nessun tempo massimo per il varo.

GB KEY WEST 54 is a long lasting protection antifouling for both motor and sailing boats.

KeyWest 54 in light blue, red, blue and black is not suitable for aluminium, the extra white, copper free, is suitable for aluminium and metal parts. Apply two coats by brush over a period of 6 to 24 hours on old antifouling or on suitable primer for the construction material. A third coat is suggested on waterline, rudder and all high turbulence areas.

F Protection prolongée de la carène contre la végétation et la faune, même si le bateau reste au port. Key West 54 est compatible avec la plupart des autres antifouling. Les couleurs rouge, bleu et noir ne sont pas recommandées sur l'aluminium. Appliquer à pinceau deux couches à intervalle de 6 à 24 heures sur l'ancien antifouling où sur un primaire adapté au matériau de construction. Une troisième couche est recommandée pour le gouvernail, la ligne de flottaison et toutes les parties spécialement soumises à l'usure.

ES KEY WEST 54 es un antifouling de larga duracion que protege el barco de ensuciamiento durante toda la temporada. Es adecuado para barcos a motor, vela o Yates. Los colores azul rojo y negro no se recomiendan en aluminio, mientras que el color blanco extra es adecuado para el aluminio y todas las partes metálicas.

Se aplica con brocha, rodillo de pelo corto o pistola directamente sobre antifouling viejo o (véanse los cuadros de los sistemas de pintura).

Aplicar 2 capas + 1 en las partes más turbulentas (timón, hélice, línea de agua, y las áreas alrededor de la hélice) de 6-24 horas para la puesta en marcha.

GR Μακράς διάρκειας υφαλόχρωμα για μηχανοκίνητα και ιστιοφόρα. Διατίθεται σε κόκκινο, μπλε, και μαύρο τα οποία δεν ενδείκνυται για αλουμίνια. Η έκδοση ωστόσο του υπέρλευκου συστήνεται για αλουμίνια και μεταλλικά μέρη. Εφαρμόζεται 2 χέρια χωρίς διάλυση σε διάστημα μεταξύ 8-24 ώρες απευθείας επάνω στα περισσότερα παλαιά υφαλοχρώματα τα οποία πρώτα έχουν τριφτεί και καθαριστεί ή σε προτεινόμενο Primer βάση υλικού επιφάνειας. Ένα τρίτο χέρι συνιστάται στην περιοχή γύρω από την ίσαλο γραμμή και σε άλλα επίμαχα σημεία.

diluyente / thinner / diluent: "PER ANTIVEGETATIVE 82"

resa / coverage / pouvoir couvrant: 8 MQ/LT

riverniciabilita' / overcoating / revernissable: 12 h.

essicazione completa / complete drying / sechage complet: 24 h

varo / launching / lancement: min 24 h

n° mani consigliate / suggested n° coats / n° couches conseille: 2-3

spessore secco raccomandato / dry film thickness / epaisseur feuil sec: 100 microns

punto di infiammabilita' / flash point / point d'eclair: 27° C.

peso specifico / specific weight / poids specifique: 1,8 (1,65 Bianco extra)

airless: rapporto compressione 30/1 ugello 0.018 - 0.021

spruzzo convenzionale / spray / pistolet: pressione 3 - 3.5 Kg/cm2 ugello 1.4 - 1.7

colori / colors / couleurs: 

CONFORME CONFORME
BPR BPR
PROFESSIONALE DO IT YOURSELF



Latta da 750 ml.



Latta da 2,5 Lt.