

NUBIAN

Copper 57

I COPPER 57 è un antivegetativa universale a base rame (Bianco Extra esente), adatta per imbarcazioni sia a vela che a motore. Può essere applicata sulla maggior parte di antivegetative preesistenti. La tinta Bianco Extra è idonea all'applicazione su alluminio e su parti metalliche.

Si applica a pennello, a rullo a pelo corto o a spruzzo airless, direttamente sulle vecchie antivegetative o su primer adeguato (vedi tabelle cicli di verniciatura).

Applicarne 2 mani, + 1 nelle parti più soggette a turbolenza (timone, prua, linea di galleggiamento e zone vicino all'elica) a distanza di 6-24 ore. Nessun tempo massimo per il varo.

GB COPPER 57 is an universal antifouling, copper based (copper-free in Extra White) for both motor and sailing boats. Can be applied to the hulls of any material on most existing antifouling. Suitable for aluminium hulls in Extra White.

Apply two coats by brush over a period of 6 to 24 hours on old antifouling or on suitable primer for the construction material. A third coat is suggested on waterline and all high turbulence areas.

F COPPER 57 est une antifouling professionnel à base de cuivre, adapté au yacht et bateaux de travail. Peut être appliqué sur les coques de tout matériel et sur l'antifouling existant. Convient pour les coques en aluminium en Blanc Extra.

Appliquer a pinceau deux couches à intervalle de 6 à 24 heures sur l'ancien antifouling où sur un primaire adapté au matériau de construction. Une troisième couche est recommandée pour le gouvernail, la ligne de flottaison et toutes les parties spécialement soumises à l'usure.

ES COPPER 57 es un antiincrustantes a base de cobre para embarcaciones de recreo y barcos de trabajo. Se puede aplicar en los cascos de cualquier material y en la mayoría de los antifouling existente. El color blanco extra es adecuado para el aluminio y todas las partes metálicas.

Se aplica con brocha, rodillo de pelo corto o pistola directamente sobre antifouling viejo (véanse los cuadros de los sistemas de pintura). Aplicar 2 capas + 1 en las partes más turbulentas (timón, hélice, línea de agua, y las áreas alrededor de la hélice) de 6-24 horas para la puesta en marcha

GR Μακράς διάρκειας υπαλόχρωμα για μηχανοκίνητα και ιστιοφόρα βάση το χαλκό. Με εξαιρετική δράση και μακρά διάρκεια. Ιδανικό για όλα σχεδόν τα σκάφη αναψυχής και άλλα επαγγελματικού τύπου σκάφη. Μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας στις περισσότερες παλαιές μούραβιες όπου έχει προηγηθεί το απαραίτητο τρίψιμο και καθαρισμός καθώς επίσης και σε γάστρες διαφόρων υλικών εκτός μετάλλου και αλουμινίου αφού προηγηθεί το απαραίτητο Primer. Συνιστάται η εφαρμογή 2-3 χεριών σε διάστημα 8 ωρών μεταξύ τους. Η καθέλκυση μπορεί να γίνει μετά από 12-24 ώρες εξαρτημένου θερμοκρασίας περιβάλλοντος.

diluyente / thinner / diluent: "PER ANTIVEGETATIVE 82"

resa / coverage / pouvoir couvrant: 8 MQ/LT

riverniciabilita' / overcoating / revernissable: 12 h.

essicazione completa / complete drying / sechage complet: 24 h

varo / launching / lancement: min 24 h

n° mani consigliate / suggested n° coats / n° couches conseille: 2

spessore secco raccomandato / dry film thickness / epaisseur feuil sec: 80 microns


punto di infiammabilita' / flash point / point d'eclair: 27° C.

peso specifico / specific weight / poids specifique: 1,7

airless: rapporto compressione 30/1 ugello 0.018 - 0.021

spruzzo convenzionale / spray / pistolet: pressione 3 - 3.5 Kg/cm2 ugello 1.4 - 1.7

colore / color / couleur:



CONFORME CONFORME
BPR BPR
PROFESSIONALE DO IT YOURSELF



Latta da 750 ml.



Latta da 2,5 Lt.