



# Smalto 42

**I** Smalto monocomponente uretanico di altissima qualità dotato di ottima dilatazione e brillantezza. Punto di bianco eccezionale. Finitura pregiata per fiancate e sovrastrutture di imbarcazioni da diporto. Ottima resistenza all'esterno ed elasticità.

Si consiglia l'applicazione a pennello, ma può essere applicato anche a rullo e a spruzzo.

E' adatto a tutti i tipi di supporto preparati con adeguati primer e fondi. Normalmente sono necessarie due mani.

**GB** SMALTO 42 is a top quality one-component urethane enamel with outstanding flow and gloss. Excellent whiteness. Special top coat for yacht topsides and decks.

Apply normally by brush, but also by roller or spray.

Suitable for all types of materials prepared with appropriate primers and barrier coats.

Normally two coats are necessary.

**F** Email très brillant à haut pouvoir couvrant. Finition pour bordés et superstructures.

Adapté à tous supports préparés avec les primaires et sous-couches adéquats.

Il s'applique généralement au pinceau, mais peut également s'appliquer au rouleau ou au pistolet. Adapté à tous supports préparés avec les primaires et sous-couches adéquats. Dans des conditions normales deux couches sont nécessaires.

**GR** Χρώμα ενός συστατικού, υψηλής ποιότητας και λάμψης. Κατάλληλο για τη βαφή εξωτερικών επιφανειών σε σκάφη αναψυχής και τμημάτων του σκάφους που βρίσκονται πάνω από την ίσαλο όπως γέφυρα, κατάστρωμα κ.τ.λ. Εφαρμόζεται κυρίως με πινέλο, μπορεί όμως να εφαρμοσθεί και με ρολό ή πιστόλι. Κατάλληλο για κάθε σχεδόν επιφάνεια όπου έχει προηγηθεί το κατάλληλο αστάρι ή υπόστρωμα. Συνιστάται η εφαρμογή δύο χεριών.

diluyente / thinner / diluent: "Acquaragia - white spirit"

resa / coverage / pouvoir couvrant: 12 MQ/LT

essiccazione al tatto / touch dry / sec au toucher: 6 h

riverniciabilità / overcoating / revernissable: 12 h.

n° mani consigliate / suggested n° coats / n° couches conseillée: 2

spessore secco raccomandato / dry film thickness / epaisseur feuil sec: 40 microns

solidi in volume / solids content / residuo sec: 45%

punto di infiammabilità / flash point / point d'éclair: 37° C.

peso specifico / specific weight / poids spécifique: 1,24

airless: rapporto compressione 30/1 ugello 0.017 - 0.019

spruzzo convenzionale / spray / pistolet: pressione 2 - 3 Kg/cm<sup>2</sup> ugello 1.2 - 1.4

colori / colors / couleurs:



Latta da 750 ml.



Latta da 2,5 Lt.