

# RYLARD

## VG 63

### I VERNICE OLEOFENOLICA PER LEGNO

E' una vernice oleofenolica grassa , risultato della cottura degli olii pregiati di lino e di legno, unica nel suo genere. Lucida o satinata, elastica, penetra nel legno, ne segue il movimento e non sfoglia mai. La lentezza d'essiccazione le consente di penetrare in profondità nel legno legandovisi in modo indissolubile. È adatta a proteggere il legno sulle imbarcazioni ed in qualsiasi altro ambiente difficile.

Su legno asciutto, e pulito, applicare 2 mani di Rylard Impregante o Rylard VG 61 Defender oppure la stessa VG63 diluita 1 a 1 con acquaragia, a pennello.

A seguire applicare mani di Rylard VG 63 in funzione dell'assorbimento del legno e il risultato desiderato, almeno 5/6 mani sono suggerite, in quanto ogni mano deve essere tenuta sottile in modo da ottenere una superficie elastica ed assicurare una buona adesione tra una e l'altra.

Nella prima fase, la prima mano, deve essere diluita al 30/40% con il diluente appropriato, riducendo la diluizione dopo ogni mano. Le ultime due mani deve essere applicate non diluite. Una leggera carteggiatura, con carta vetrata finissima, può essere necessaria tra le mani, per rimuovere piccole impurità e livellare la superficie.

Nell'applicare le ultime due mani, non diluite, il prodotto non deve essere agitato per evitare la formazione di bolle d'aria.

Su legno precedentemente verniciato, e ancora in buone condizioni, è sufficiente applicare due mani di vernice pura, preceduta da una leggera carteggiatura per livellare la superficie. Le superfici da verniciare deve essere sempre pulita, rimuovendo lo sporco, polvere e residui di carteggiatura. In caso di applicazioni a cielo aperto, assicurarsi che la pellicola sia asciutta prima di notte.

### GB TUNG OIL BASED YACHT CLEAR VARNISH

Yacht clear varnish, very elastic and penetrating, it doesn't exfoliate. It is particularly indicated for yacht application or for the protection of wood near the sea or in mountain. Apply the first two coats of "RYLARD IMPREGNANTE" or "VG 63 Varnish" half tinned with white spirit, then other coats of pure varnish for realise the perfect sheen.

### F VERNIS POUR BOIS A L'HUILE

Vernis brillant à l'huile pour bateaux, elastique et "gras", il penetre dans le bois, ne s'écaille pas; particulièrement recommandé pour la mer et la montagne.

Sur bois absorbant appliquer l'impregnant "RYLARD" pur ou le vernis "RYLARD" dilué en premières couches avec du white spirit à raison de 1 pour 1.

diluente / thinner / diluent: "Acquaragia - white spirit"

resa / coverage / pouvoir couvrant: 20 MQ/LT

essiccazione al tatto / touch dry / sec au toucher: 12 h

riverniciabilità / overcoating / revernissable: 24h.

viscosità / viscosity / viscosité : Tazza Ford 70-80 sec.

n° mani consigliate / suggested n° coats / n° couches conseille: 4/6

spessore secco raccomandato / dry film thickness / epaisseur feuil sec: 150 microns



solidi in volume / solids content / residu sec: 60%

punto di infiammabilità / flash point / point d'éclair: 37° C.

peso specifico / specific weight / poids spécifique: 0.86

airless: rapporto compressione 30/1 ugello 0.017 - 0.019

spruzzo convenzionale / spry / pistolet : pressione 2 - 3 Kg/cm<sup>2</sup> ugello 1.2 - 1.4

colore / color / couleur:  lucida - glossy - brillante  satinata - matt - satin



Latta da 500 ml.



Latta da 1 Lt.



Latta da 2,5 Lt.

BRAVA S.r.l.

Via Bartolomeo Parodi 284a - Ceranesi GE - Italy Tel +39 010 782864 www.brava.it

