

# NUBIAN

## Stucco 31

**I** Stucco epossidico di facile carteggiabilità per eliminare piccole e medie imperfezioni della superficie sopra e sotto la linea di galleggiamento. Il suo colore bianco ne facilita la ricopertura. Mescolare bene i due componenti con la spatola. Non utilizzare la stessa spatola per prelevare i componenti dai barattoli perchè anche una piccola quantità di induritore può reagire con la base. Applicare uno spessore massimo di 3 mm, su superfici asciutte, ruvide e prive di polvere o grasso. La carteggiatura può essere effettuata dopo 24 ore alla temperatura di 20°C. Il completo indurimento e la massima resistenza chimica avvengono dopo 1 settimana. La temperatura influenza notevolmente i tempi di indurimento. Non utilizzare con temperatura inferiore a 10°C.

**GB** Two pack epoxy filler used for the repair of small and midum imperfections above and below the waterline. It is easy to sand and easy to cover with subsequent coats. Mix the two components well using a spatula. Do not use the same spatula to remove the two components from their respective cans, since even a small quantity of curing agent can harden the base. Can be sanded after 24 hours at temperature of 20°C. Do not apply at a temperature below 10°C.

**F** Ce mastic epoxy facile à poncer est destiné à éliminer les grosses imperfections de surface sous et au-dessus de la flottaison. Sa couleur blanche facilite la surpeinture. Bien mélanger les deux composants à la spatule. Ne pas utiliser la meme spatule pour prélever les deux composants dans les leurs pots respectifs, une petit quantité de durcisseur pouvant faire durcir la base. Le ponçage peut etre effectué 24 heures après l'application à la temperature de 20°C. Ne pas appliquer en dessous de 10°C de temperature ambiante.

**ES** Masilla recubrimiento epoxi de fácil lijado, sirve para eliminar las pequeñas o medianas imperfecciones en la superficie por encima y por debajo de la línea de flotación. Su color blanco hace que sea más fácil pintar encima. Mezclar bien los dos componentes con una espátula. No utilice la misma espátula para los 2 componentes, pues con una pequeña cantidad de endurecedor puede reaccionar con la base. El lijado puede llevarse a cabo después de 24 horas de secado a una temperatura de 20 ° C. No utilizar a temperaturas por debajo de 10 ° C.

**GR** Εποξειδικός στόκος 2 συστατικών για την διόρθωση μικρών και μεγάλων ανωμαλιών σε επιφάνειες πάνω ή κάτω από την ίσαλο. Καλύπτει εύκολα, χωρίς να κρεμάει. Σχηματίζει μια λευκή επιφάνεια που τριβεται εύκολα. Τα συστατικά A+B λαμβάνονται από τα κουτιά τους με διαφορετικές σπάτουλες (αν χρησιμοποιηθεί η ίδια σπάτουλα μπορεί να προκληθεί πήξη του αχρησιμοποίητου υλικού μέσα στο κουτί) και αφού αναδεθούν καλά το έτοιμο μίγμα εφαρμόζεται με σπάτουλα. Σε θερμοκρασία 20°C μπορεί να τριφτεί μετά από 24 ώρες. Δεν συνιστάται η χρήση του όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 10°C.

diluyente / thinner / diluent: "PER EPOSSIDICI 83" per pulizia  
essicazione al tatto / touch dry/ sec au toucher: 4 h  
riverniciabilita' / overcoating / revernissable: min 24 h. max 48 h  
carteggiabile / sandable / ponçage: 24h  
durata della miscela / pot life / duree de melange: 1 h. (20°C.)  
rapporto di catalisi / mix ratio / rapport de melange: A/B = 1/1 volume = 1/1 peso  
temperatura di impiego / temperature / temperature: min. 15°C. - max. 35°C.  
spessore secco raccomandato / dry film thickness / epaisseur feuil sec: - mm.  
solidi in volume / solids content / residu sec: 98%  
punto di infiammabilita' / flash point / point d'eclair: 25° C.  
peso specifico / specific weight / poids specifique: 1,54  
colore / color / couleur:



Latta da 500 ml.