



Nubiflex 48

I Smalto monocomponente elastico per gommoni e tele gommate di qualsiasi materiale, resistente agli agenti atmosferici ed al salino.

Si applica direttamente sulla gomma, senza alcun fondo, sia essa neoprene, PVC, Hyppalon o altri tipi.

E' importante una profonda pulizia della gomma per eliminare il grasso ed il sale sul tessuto.

Applicare 2 mani a pennello, direttamente sul tubolare, senza bisogno di primer.

GB Nubiflex 48 is an extremely elastic enamel, designed for rubber dinghies and resistant to sea water erosion.

It is applied directly to rubber, pvc, and hypalon after smoothing and washing with detergents to remove impurities.

Apply two coats by brush directly on the ribs.

F Laque pour bateaux pneumatiques très élastiques, adhérentes et résistants au soleil et à l'eau de mer. Il s'applique au pinceau directement sur la gomme, le PVC, l' HYPALON après le ponçage et le lavage.

Appliquer directement sur le pneumatique, sans aucune primer, sur PVC, Hypalon ou autre type de tissu. Nettoyer en profondeur avec des détergents pour enlever la graisse et de sel sur le tissu, et avec du papier abrasif fin.

Appliquer avec un pinceau en deux couches.

ES NUBIFLEX es un esmalte para inflables de cualquier materia, resistente a la intemperie y solución salina.

Se aplica directamente sobre la goma, sin ningún fondo, ya sea PVC, Hyppalon o de otros tipos. Es esencial limpiado a fondo con detergentes de goma para eliminar la grasa y la sal en el tejido, y un lijado con tela de esmeril de grano fino. Aplicar con un pincel en dos capas.

GR Ειδικό χρώμα για τη βαφή φουσκωτών σκαφών. Είναι εξαιρετικά ελαστικό με μεγάλη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, τις αντίξοες συνθήκες και στους διαβρωτικούς παράγοντες του θαλάσσιου περιβάλλοντος και του αλμυρού νερού. Εφαρμόζεται με πινέλο απευθείας στο ελαστικό, στο PVC και στο Hyralon αφού προηγηθεί τρίψιμο με λεπτό γυαλόχαρτο και σχολαστικό πλύσιμο. Δεν συνιστάται εφαρμογή με πιστόλι.

diluyente / thinner / diluent: "PER NUBIFLEX 84"

resa / coverage / pouvoir couvrant: 6 MQ/LT

essicazione al tatto / touch dry/ sec au toucher: 2 h

riverniciabilita' / overcoating / revernissable: 6 h.

n° mani consigliate / suggested n° coats / n° couches conseille: 2

spessore secco raccomandato / dry film thickness / epaisseur feuil sec: 60 microns

solidi in volume / solids content / residu sec: 13%

punto di infiammabilita' / flash point / point d'eclair: 13° C.

peso specifico / specific weight / poids specifique: 1,1

colori / colors / couleurs:



Latta da 750 ml.