

NUBIAN

Speed 51

I SPEED 51 è una antivegetativa autolevigante a base rame (Bianco Extra esente), ad elevato potere antifouling. Indicata per tutti i tipi di imbarcazioni con velocità fino a 35 nodi. È idrofila e quindi riduce notevolmente l'attrito dell'acqua sulla carena.

La tinta Bianco Extra, essendo priva di ossido di rame, è idonea all'applicazione su alluminio e su parti metalliche.

Si applica a pennello, a rullo a pelo corto o a spruzzo airless, direttamente sulle vecchie antivegetative o su primer adeguato (vedi tabelle cicli di verniciatura). Il colore bianco-grigio assume in acqua il colore bianco, dopo alcune ore di immersione. Non è consigliata la sua applicazione sull'alluminio. Applicarne 2 mani, + 1 nelle parti più soggette a turbolenza (timone, prua, linea di galleggiamento e zone vicino all'elica) a distanza di 6-24 ore. Nessun tempo massimo per il varo.

GB SPEED 51 is a selfpolishing copper-based antifouling (copper-free in Extra White), with high antifouling performance. Suitable for all kind of boats with speed up to 35 knots. In Extra White is suitable for aluminium and metal parts. Apply two coats by brush over a period of 6 to 24 hours on old antifouling or on suitable primer for the construction material. A third coat is suggested on waterline, rudder and all high turbulence areas. SPEED 51, in extra white, is suitable for aluminium.

F SPEED 51 est un antifouling à solubilité contrôlée qui donne un maximum pouvoir antifouling sans polluer la mer. Le couleur Extra Blanc, ne contenant pas de pigments de cuivre activ, peut être également appliqué sur l'aluminium.

Appliquer a pinceau deux couches à intervalle de 6 à 24 heures sur l'ancien antifouling où sur un primaire adapté au matériau de construction. Une troisième couche est recommandée pour le gouvernail, la ligne de flottaison et toutes les parties spécialement soumises à l'usure.

GR Αυτοκαθαριζόμενο υφαλόχρωμα υψηλών επιδόσεων με ελεγχόμενο ρυθμό διάχυσης και χαμηλό συντελεστή τριβής χάρη στα ειδικά πρόσθετα τα οποία συγχρόνως δεν ρυπαίνουν το θαλάσσιο περιβάλλον. Εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε σχεδόν παλαιό υφαλόχρωμα ή στο προτεινόμενο Primer, 2 χέρια με ρολό/πινέλο σε διάστημα μεταξύ 6-24 ώρες. Ένα τρίτο χέρι συνιστάται στην ίσαλο γραμμή και σε λοιπά επίμαχα μέρη όπου δημιουργούνται μεγάλες τριβές. Η έκδοση ωστόσο του υπέρλευκου συστήνεται για αλουμίνια και μεταλλικά μέρη.

diluyente / thinner / diluent: "PER ANTIVEGETATIVE 82"

resa / coverage / pouvoir couvrant: 8 MQ/LT

riverniciabilita' / overcoating / revernissable: 12 h.

essiccazione completa / complete drying / sechage complet: 24 h

vario / launching / lancement: min 24 h

n° mani consigliate / suggested n° coats / n° couches conseille: 2-3

spessore secco raccomandato / dry film thickness / epaisseur feuil sec: 100 microns

punto di infiammabilita' / flash point / point d'eclair: 27° C.

peso specifico / specific weight / poids specifique: 1,88 (1,65 Bianco extra)

airless: rapporto compressione 30/1 ugello 0.018 - 0.021

spruzzo convenzionale / spray / pistolet: pressione 3 - 3.5 Kg/cm2 ugello 1.4 - 1.7

colori / colors / couleurs: 

CONFORME CONFORME
BPR BPR
PROFESSIONALE DO IT YOURSELF



Latta da 750 ml.



Latta da 2,5 Lt.

BRAVA S.r.l.

Via Bartolomeo Parodi 284a - Ceranesi GE - Italy Tel +39 010 782864 www.nubian.it

