

NUBIAN

Resina 90

I Resina epossidica multiuso altosolido, indicata per lavori di riparazione o prevenzione dall'osmosi su scafi in vetroresina, per incollaggi e per proteggere il legno in ambiente marino. Esente da solvente consente spessore elevato ed ha ottima adesione e resistenza all'umidità.


Applicare con rullo a pelo corto o a pennello, miscelare A + B (2:1) mescolare bene, versare in un recipiente basso e largo ed applicare entro 1/2 ora (a 20°C). Le mani successive devono essere applicate a distanza di 4-36 ore, quando la mano precedente è ancora non completamente indurita. Durante l'applicazione e la reticolazione la temperatura deve essere tra 15°C minimo e 25°C massimo e l'umidità relativa dell'aria inferiore al 60%. Tre quattro mani assicurano la completa impermeabilità del supporto. Eventuali stuccature vanno fatte dopo la prima mano.

GB Two pack solvent-free epoxy resin, used for repair work or to prevent osmosis on fibreglass hulls and to restore or protect wood in a marine environment. Being solventfree, it enables greater thickness, very good adhesion and high resistance to humidity. Apply with a short-haired roller and/or brush. Mix A+B (2:1), pour into a wide shallow tin and apply within 1/2 hour (at 20°C). Apply subsequent coats after a period of 4-36 hours, before the previous coat has hardened completely. During application and curing the temperature should be between 15°C minimum and 25°C maximum and the relative humidity lower than 60%. Three-four coats guarantee a complete waterproofing of the surface. Filling, if necessary, must be carried out after the first coat.

F Epoxy résine sans solvants pour travaux de réparation ou prévention de l'osmose sur les coques en polyester; restauration et protection du bois en ambiance marine. Sans solvant, cette résine autorise une grande épaisseur, offre les meilleures qualités d'adhérence et de résistance à l'humidité. Appliquer au rouleau à poils courts et/ou au pinceau. Bien mélanger les deux composants A+B (2:1) et verser dans un récipient large et bas. Appliquer dans un délai de 1/2 heure à 20°C. Les couches suivantes seront appliquées à intervalle de 4 à 6 heures (à 20°C), la couche précédente n'étant pas encore complètement sèche. Pendant l'application et la reticulation la température doit être entre 15 et 25°C et l'humidité inférieure à 60%. Trois-quatre couches assurent l'imperméabilité totale du support.

ES Resina epoxídica sin disolventes para la reparación o la prevención de la ósmosis en los cascos de fibra de vidrio o para sanar, pegar y proteger la madera en el medio marino. Permite gran espesor, excelente adhesión y resistencia a la humedad. Aplicar con rodillo de pelo corto y / o un cepillo. Mezcla A + B (2:1), verter en un recipiente para la pintura, mezclar bien y aplicar dentro de un máximo de 1/2 hora a (20 ° C). Las capas siguientes se deben aplicar en 4-6 horas, cuando la capa anterior aún no está completamente endurecida. Durante la aplicación y el curado de la temperatura debe estar entre 15 ° C y 25 ° C y la humedad relativa del aire por debajo de 60%. Tres y cuatro manos garantizan la impermeabilidad completa del soporte.

GR Διαφάνες εποξειδικό υπόστρωμα δύο συστατικών για την πρόληψη ή αποκατάσταση των ζημιών που προκαλούνται στα πλαστικά σκάφη από την όσμωση. Καθώς δεν περιέχει διαλύτες μπορεί να εφαρμοστεί σε στρώματα μεγάλου πάχους (μέχρι 100 μικρά σε κάθε χέρι). Έχει υψηλή πρόσφυση και εξαιρετική αντίσταση κατά της υγρασίας. Το μίγμα των 2 κουτιών A + B (σε αναλογία 2:1 κατ'όγκο) αναδεύεται καλά σε ένα χαμηλό και φαρδύ μεταλλικό δοχείο και εφαρμόζεται, με πινέλο ή ρολό με κοντό τρίχωμα, μέσα σε 30 λεπτά (στους 20°C). Τα επόμενα χέρια εφαρμόζονται με διάστημα 4 - 6 ωρών (στοις 20°C) πριν το προηγούμενο στρώμα στεγνώσει πλήρως. Κατά την διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος η θερμοκρασία πρέπει να είναι μεταξύ 15°C και 25°C και η σχετική υγρασία χαμηλότερη από 60%. 3 - 4 χέρια είναι αρκετά για να εξασφαλίσουν πλήρη αδιαβροχοποίηση και προστασία της επιφάνειας. Το στοκάρισμα, αν χρειάζεται, πρέπει να γίνεται μετά από το πρώτο χέρι.

diluyente / thinner / diluent: "PER EPOSSIDICI 83" (per pulizia)
resa / coverage / pouvoir couvrant: 12 MQ/LT
essicazione al tatto / touch dry / sec au toucher: 6 h
riverniciabilita' / overcoating / revernissable: min 4 h. - max 36 h.
n° mani consigliate / suggested n° coats / n° couches conseillée: 3 - 4
durata della miscela / pot life / duree de melange: 1/2 h. (20°C.)
rapporto di catalisi / mix ratio / rapport de melange: A/B = 2/1 volume = 2,3/1 peso
temperatura di impiego / temperature / temperature: min. 15°C. - max. 35°C.
spessore secco raccomandato / dry film thickness / epaisseur feuil sec: 300 microns
solidi in volume / solids content / residu sec: 100%
punto di infiammabilita' / flash point / point d'eclair: 30° C.
peso specifico / specific weight / poids specifique: 1,1
colore / color / couleur: 



Latta da 750 ml.



Latta da 2,5 Lt.