

NUBIAN

Fondo 22

I Fondo epossidico a due componenti ad altissimo potere isolante. Si adopera su tutti i tipi di materiale dopo il primer appropriato. Si applica a rullo, a pennello o a spruzzo. Per una perfetta impermeabilizzazione sott'acqua è necessario applicare uno spessore di 250 micron che si ottiene con 4/6 mani. Nell'opera morta usato come fondo di preparazione due mani sono sufficienti (100 micron). Non superare il tempo massimo consigliato tra le mani (24 ore). Se per vari motivi non è possibile rispettare i tempi consigliati è necessaria una leggera carteggiatura tra una mano e la successiva. Per una buona adesione delle antivegetative sul FONDO 22 è consigliata una mano di PRIMERPLAST.

GB Two pack epoxy barrier coat with high waterproofing power. Can be used on all types of material over the suggested primer. Apply by roller, brush or spray. To obtain a perfect waterproofing coat underwater, a total thickness of 250 micron should be applied, in 4-6 coats. As a base on the topside two coats (100 micron) are sufficient. Subsequent coats should be applied within 24 hours. If this is not possible, a light sanding will be necessary between coats. For best adhesion of antifouling on FONDO 22 one coat of PRIMERPLAST is recommended.

F Sous-couche epoxy à deux composants à très haut pouvoir imperméabilisant. Pour une imperméabilisation parfaite il faut appliquer une épaisseur de 250 microns, soit 4 à 6 couches (il faut appliquer 1,5 mq/l). Comme sous-couche sur oeuvres mortes deux couches suffisent..

Appliquer au rouleau ou au pistolet. Mélanger bien la base et le durcisseur en la proportion indiquée et appliquer dans le temps indiqué par la Pot life. Ne pas dépasser le délai conseillé entre les couches successives (24h). Si ce délai ne peut pas être respecté, un léger ponçage s'impose. L'antifouling doit être appliqué après une couche de PRIMERPLAST 11.

GR Εποξικό υπόστρωμα δύο συστατικών υψηλής αδιαβροχοποίησης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες σχεδόν τις επιφάνειες αφού προηγηθεί το ανάλογο αστάρι (primer). Το μείγμα εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Για τέλεια αδιαβροχοποίηση των υφάλων συνιστάται συνολικό πάχος 250 μικρών. Το πάχος αυτό αντιστοιχεί σε 4-6 χέρια με συνολική κατανάλωση 1 λίτρου για κάθε 1,5 τετραγωνικά μέτρα. Για τα τμήματα του σκάφους που βρίσκονται έξω από το νερό (έξαλα) 2 χέρια (100 μικρά) είναι αρκετά.

Τα διαδοχικά χέρια να εφαρμόζονται με ενδιάμεσα διαστήματα μικρότερα από 24 ώρες. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, πρέπει να μεσολαβήσει ένα ελαφρύ τρίψιμο. Για καλύτερη πρόσφυση του υφαλοχρώματος στο FONDO 22 συνιστάται να προηγηθεί ένα χέρι PRIMERPLAST 11.

diluyente / thinner / diluent: "PER EPOSSIDICI 83" (per pulizia)

resa / coverage / pouvoir couvrant: 6 MQ/LT

essiccazione al tatto / touch dry / sec au toucher: 8 h

riverniciabilità / overcoating / revernissable: max. 24 h.

n° mani consigliate / suggested n° coats / n° couches conseilles: 4 - 6

durata della miscela / pot life / duree de melange: 6 h. (20°C.)

rapporto di catalisi / mix ratio / rapport de melange: A/B = 3/1 volume = 82/18 peso

temperatura di impiego / temperature / temperature: min. 15°C. - max. 35°C.

spessore secco raccomandato / dry film thickness / epaisseur feuil sec: 250 microns

solidi in volume / solids content / residu sec: 54%

punto di infiammabilità / flash point / point d'eclair: 14° C.

peso specifico / specific weight / poids spécifique: 1,35

airless: rapporto compressione 30/1 ugello 0.026 - 0.031

spruzzo convenzionale / spray / pistolet: pressione 3 - 3,5 Kg/cm2 ugello 1.7 - 2.2

colore / color / couleur:



Latta da 750 ml.



Latta da 2,5 Lt.