

NUBIAN

Primerplast 11

I Primer da applicare su gel-coat nuovo (e su fondi bicomponenti). Serve per migliorare l'adesione di pitture antivegetative sul gel-coat, o su fondi epossidici come RESINA 90 antiosmosi, RESINA 99 e FONDO 22.

Applicare una sola mano non abbondante su gel-coat opportunamente sgrassato e carteggiato con carta abrasiva fine per togliere i residui di distaccanti e siliconi adoperati dal cantiere in fase di costruzione. Rimescolare con cura ed applicare a pennello, senza incrociare le pennellate, in una mano sottile. L'antivegetativa si può applicare dopo 4-5 ore.

GB Primer to be applied on new fiberglass (and on two pack barrier coats). Used to improve adhesion of antifouling paint on gel-coat or on epoxy barrier coats such as anti-osmosis RESINA 90 and FONDO 22.

Apply to gel-coat adequately de-greased and sanded with fine sandpaper to remove residue of mould release agents. It does not require thinning and is applied by brush, with no overlapping paint strokes. The antifouling paint can be applied after 4-5 hours.

F Primer pour améliorer l'adhérence de l'antifouling sur gel-coat ou sous-couches epoxy (RESINA 90 et FONDO 22).

Appliquer sur gel-coat convenablement dégraissé et poncé à l'abrasif fin pour éliminer toute trace de démoulant ou silicones. Le PRIMERPLAST n'a pas besoin d'être dilué et s'applique au pinceau sans croiser: L'antifouling peut être appliquée au bout de 4 à 5 heures.

ES Imprimación para ser aplicado en el gel-coat de nuevo o despojado de él, y en también en todo tipo de plástico. Sirve para mejorar la adherencia de las pinturas antiincrustantes en el gel-coat, o la Resina 90 y la Resina 99 o Fondo 22.

Aplicar en el gel-coat adecuadamente una vez desengrasado y lijado con papel de lija fino para eliminar los residuos, desprendimientos y siliconas utilizadas por el astillero durante la construcción. El PRIMERPLAST no requiere dilución y se aplica con brocha sin cruzar las pinceladas. La pintura antiincrustante puede ser aplicada después de 4-5 horas.

GR Αστάρι για πλαστικό (fiberglass), gel coat καθώς και για επιφάνειες από εποξειδικά υποστρώματα δύο συστατικών όπως FONDO 22 και RESINA 90 (αντιοσμωτικό). Βελτιώνει την πρόσφυση του υφαλοχρώματος ή του χρώματος. Πριν από την εφαρμογή του PRIMERPLAST 11 η επιφάνεια θα πρέπει να έχει τριφτεί με λεπτό γυαλόχαρτο και καθαριστεί καλά ώστε να αφαιρεθεί κάθε ίχνος από λιπαντικό ή αντικολλητικό κερί. Εφαρμόζεται με πινέλο, χωρίς να απαιτείται αραίωση, περνώντας μόνο μια φορά από κάθε σημείο. Το υφαλόχρωμα μπορεί να εφαρμοσθεί ακολούθως μετά από 4 - 5 ώρες.

diluyente / thinner / diluent: "PER POLIURETANICI 81"

resa / coverage / pouvoir couvrant: 10 MQ/LT

essicazione al tatto / touch dry/ sec au toucher: 1/2 h

riverniciabilità / overcoating / revernissable: 4 h.

n° mani consigliate / suggested n° coats / n° couches conseillée: 1

spessore secco raccomandato / dry film thickness / epaisseur feuil sec: 12 microns

solidi in volume / solids content / residuo sec: 20%

punto di infiammabilità / flash point / point d'éclair: 6° C.

peso specifico / specific weight / poids spécifique: 1,21

colore / color / couleur:



Latta da 750 ml.