



Fondo 29

I Viene adoperato in cicli poliuretanicici o poliuretanicici/epossidici per eliminare piccole imperfezioni prima della finitura con lo SMALTO 41. Ha il vantaggio di essere facilmente carteggiabile e di colore bianco. FONDO 29 oltre a livellare le piccole imperfezioni ha una ottima copertura che permette di avere una base bianca uniforme su cui applicare lo SMALTO 41 (senza "macchie" di stuccature e differenze di assorbimento del supporto).

Applicare una o due mani a pennello, rullo o spruzzo.

Può essere applicato anche in grande spessore senza pericolo di colature.

GB Used with polyurethane or polyurethane/epoxy paint systems, such as SMALTO 41, to eliminate small imperfection before finishing. It has the advantage of being white and easy to sand. Apply by conventional or airless spray. If applied by brush, or temperature is above 25°C, thin with DILUENTE 81. The main advantage of FONDO 29 lies in its strong coverage which allows a white surface on which SMALTO 41 can be applied (without "filling" marks etc.). Thick coats can be applied without danger of sagging.

F Destiné à éliminer les petites imperfections de surface avant finition au SMALTO 41 dans les cycles polyuréthane ou polyuréthane/époxy. Ce produit a l'avantage d'être blanc et facile à poncer. Le gros avantage du FONDO 29, en plus d'effacer les petites imperfections, est son excellent pouvoir couvrant qui donne une base blanche, sans trace de masticage ou différences d'absorption, facilitant l'application de l'émail SMALTO 41. Il peut aussi être appliqué en couche épaisse sans couler. Appliquer de préférence au pistolet à buse de gros diamètre (plus de 2,0). Pour l'application au pinceau par une température supérieure à 25°C on peut utiliser le diluant 81.

GR Υπόστρωμα πολυουρεθάνης δύο συστατικών, για τελειοποίηση και σφράγιση μικροπόρων και μικροανωμαλιών πριν την τελική βαφή με χρώματα πολυουρεθανικά/εποξειδικά όπως το SMALTO 41. Το πλεονέκτημα του FONDO 29 είναι το ότι σχηματίζει ένα ισχυρό υπόστρωμα λευκού χρώματος που τρίβεται/φινιρείται εύκολα ώστε να μη διακρίνονται σημάδια στοκαρίσματος μετά το βάψιμο με SMALTO 41. Το FONDO 29 μπορεί να εφαρμοσθεί με πινέλο, ρολό, συμβατικό πιστόλι ή πιστόλι airless ακόμη και σε μεγάλα πάχη χωρίς να "κρεμάει". Σε περίπτωση που χρειάζεται αραίωση (ιδίως σε θερμοκρασίες εφαρμογής άνω των 25°C ή εφαρμογές του υλικού με πιστόλι) χρησιμοποιείται το διαλυτικό DILUENTE 81.

diluyente / thinner / diluent: "PER POLIURETANICI 81"

resa / coverage / pouvoir couvrant: 8 MQ/LT

essicazione al tatto / touch dry / sec au toucher: 8 h

riverniciabilità / overcoating / revernissable: 12 h.

n° mani consigliate / suggested n° coats / n° couches conseillée: 2

durata della miscela / pot life / duree de melange: 6 h. (20°C.)

rapporto di catalisi / mix ratio / rapport de melange: A/B = 4/1 volume = 4,5/1 peso

spessore secco raccomandato / dry film thickness / epaisseur feuil sec: 200 microns

solidi in volume / solids content / residu sec: 62%

punto di infiammabilità / flash point / point d'éclair: 20° C.

peso specifico / specific weight / poids spécifique: 1,45

airless: rapporto compressione 30/1 ugello 0.027 - 0.031

spruzzo convenzionale / spray / pistolet : pressione 4 - 5 Kg/cm² ugello 1.7 - 2.2

colore / color / couleur:



Latta da 750 ml.



Latta da 2,5 Lt.