

NUBIAN

Bora 59

I BORA 59 è una antivegetativa autolevigante a base rame, Bianco Extra esente, indicata per tutti i tipi di imbarcazioni con velocità fino a 35 nodi.

La tinta Bianco Extra, essendo priva di ossido di rame, è idonea all'applicazione su alluminio e su parti metalliche.

Si applica a pennello, a rullo a pelo corto o a spruzzo airless, direttamente sulle vecchie antivegetative o su primer adeguato (vedi tabelle cicli di verniciatura).

GB Applicarne 2 mani, + 1 nelle parti più soggette a turbolenza (timone, prua, linea di galleggiamento e zone vicino all'elica) a distanza di 6-24 ore. Nessun tempo massimo per il varo. BORA 59 is a selfpolishing copper-based antifouling (copper-free in Extra White), suitable for all kind of boats with speed up to 35 knots. In Extra White is suitable for aluminium and metal parts. Apply two coats by brush over a period of 6 to 24 hours on old antifouling or on suitable primer for the construction material. A third coat is suggested on waterline, rudder and turbulence areas.

F BORA 59 est un antifouling à solubilité contrôlée qui donne un maximum pouvoir antifouling sans polluer la mer. Le couleur Extra Blanc, ne contenant pas de pigments de cuivre activ, peut être également appliqué sur l'aluminium.

Appliquer a pinceau deux couches à intervalle de 6 à 24 heures sur l'ancien antifouling où sur un primaire adapté au matériau de construction. Une troisième couche est recommandée pour le gouvernail, la ligne de flottaison et toutes les parties spécialement soumises à l'usure.

ES BORA 59 Es un antifouling Auto-pulimentable profesional. Se puede aplicar en la mayoría de anti-incrustante pre-existente. No es recomendable aplicar en los cascos de aluminio y piezas metálicas. Se aplica con brocha, rodillo de pelo corto o pistola airless sobre antifouling viejo (véanse los cuadros de los sistemas de pintura).

Aplicar 2 capas + 1 en las partes más turbulentas (timón, hélice, línea de agua, y las áreas alrededor de la hélice) de 6-24 horas para la puesta en marcha.

GR Αυτοκαθαριζόμενο υφαλόχρωμα για ψαρόβαρκες και χαμηλών ταχυτήτων σκάφη όπου απαιτείτε ισχυρή δράση. Μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας στα περισσότερα παλαιά υφαλοχρώματα όπου έχει προηγηθεί η κατάλληλη προεργασία. Συνιστανται 2-3 χέρια σε διάστημα 8 ωρών μεταξύ τους. Η καθέλκυση μπορεί να γίνει εντός 12-24 ώρες εξαρτημένου θερμοκρασίας περιβάλλοντος.

diluyente / thinner / diluent: "PER ANTIVEGETATIVE 82"

resa / coverage / pouvoir couvrant: 8 MQ/LT

riverniciabilita' / overcoating / revernissable: 12 h.

essicazione completa / complete drying / sechage complet: 24 h

varo / launching / lancement: min 24 h

n° mani consigliate / suggested n° coats / n° couches conseille: 2

spessore secco raccomandato / dry film thickness / epaisseur feuil sec: 80 microns

punto di infiammabilita' / flash point / point d'eclair: 27° C.

peso specifico / specific weight / poids specifique: 1,7

airless: rapporto compressione 30/1 ugello 0.018 - 0.021

spruzzo convenzionale / spray / pistolet: pressione 3 - 3.5 Kg/cm2 ugello 1.4 - 1.7

colore / color / couleur:

CONFORME CONFORME
BPR BPR
PROFESSIONALE DO IT YOURSELF



Latta da 750 ml.



Latta da 2,5 Lt.