



Smalto 41

I Smalto poliuretano a due componenti di elevata brillantezza e resistenza all'ambiente marino, studiato per le imbarcazioni da diporto in vetroresina. Aderisce direttamente sul gel-coat pulito, sgrassato e privo di ogni traccia di distaccanti. Si può applicare a pennello, rullo o spruzzo. Come fondo di preparazione, se è necessario eliminare piccole imperfezioni, consigliamo il FONDO 29. E' adatto a tutti i tipi di materiale (vetroresina, plastica, legno, ferro, alluminio, piastrelle e ceramica) adeguatamente preparato. Mescolare accuratamente base e induritore ed applicare entro 2 ore; durante l'applicazione e la reticolazione la temperatura deve essere tra 10°C e 20°C.

GB SMALTO 41 has been developed for fibreglass yachts and adheres directly to an adequately cleaned and degreased gel-coat. Two pack polyurethane enamel, with high gloss retention and good resistance to the marine environment. Given its flow characteristics, it can be applied either by spray, roller or brush. It is vital to completely eliminate any trace of mould-release agents used during the construction of fibre glass boats. As barrier coat, if necessary, we recommend FONDO 29. Suitable for all types of surfaces (wood, steel and aluminium) that have been adequately prepared. Mix base and hardener thoroughly and apply within 2 hours (at 20°C); during application and curing the temperature must be between 10 and 20°C. Two or three coats must be applied

F Etudié pour bateaux en polyester, cet émail polyurethane très brillant et résistant à l'ambiance marine s'applique directement sur le gel-coat convenablement préparé. Il peut s'appliquer au pistolet et aussi au pinceau, étant donné ses caractéristiques de dilatation. Si nécessaire, nous conseillons une sous-couche de FONDO 29. Le SMALTO 41 convient à tous les supports (bois, acier, aluminium) convenablement préparés. Mélanger soigneusement les deux composants et appliquer dans les deux heures (à 20°C). Pendant l'application et la réticulation la température doit être comprise entre 10 et 20°C. Appliquer deux ou trois couches.

ES Esmalte de poliuretano de dos componentes de alto brillo y resistencia, diseñado para el acabado brillante en barcos en gel-coat. Puede ser aplicada a brocha o pistola.

Mezclar con cuidado la base y endurecedor y aplicar un plazo máximo de 2 horas; durante la aplicación y el curado de la temperatura debe estar entre 10 °C y 20 °C. Debe aplicarse 2 a 3 manos.

GR Το SMALTO 41 είναι ένα πολυουρεθανικό στιλπνό χρώμα 2 συστατικών ειδικά μελετημένο για σκάφη από fiberglass. Έχει επίσης άριστη πρόσφυση απευθείας σε τριμμένο και καθαρισμένο Gel-Coat. Με εξαιρετική αντοχή στο αντίξοο θαλασσινό περιβάλλον διατηρεί αναλλοίωτη σχεδόν την υψηλότερη γυαλάδα του. Χάρη στα αυτοπεπιδούμενα χαρακτηριστικά του και στην εξαιρετική ροή του μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε με πινέλο/ρολό ή πιστόλι. Υψίστης σημασίας πριν την βαφή είναι να έχει αφαιρεθεί κάθε υπόλειμμα αποκολλητικών ουσιών και άλλων λεκέδων. Ως υπόστρωμα, όπου και όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, να χρησιμοποιείτε το FONDO 29. Το SMALTO 41 είναι ιδανικό και για επιφάνειες από ξύλο, μέταλλο και αλουμίνιο όπου έχει προηγηθεί το κατάλληλο Primer. Το μείγμα των 2 συστατικών να αναδεύεται καλά και να εφαρμόζεται εντός 1-2 ωρών (10-20°C). 2-3 χέρια είναι υποχρεωτικά για ένα άριστο τελικό αποτέλεσμα.

diluente / thinner / diluent: "PER POLIURETANICI 81"

resa / coverage / pouvoir couvrant: 12 MQ/LT

essiccazione al tatto / touch dry / sec au toucher: 4 h

riverniciabilità / overcoating / revernissable: 12 h.

n° mani consigliate / suggested n° coats / n° couches conseillées: 2-3

durata della miscela / pot life / durée de mélange: 2 h. (20°C.)

rapporto di catalisi / mix ratio / rapport de mélange: A/B = 3/1 volume = 4/1 peso

spessore secco raccomandato / dry film thickness / épaisseur feuille sec: 60 microns

solidi in volume / solids content / residu sec: 50%

punto di infiammabilità / flash point / point d'éclair: 25° C.

peso specifico / specific weight / poids spécifique: 1,25

airless: rapporto compressione 30/1 ugello 0.015 - 0.017

spruzzo convenzionale / spray / pistolet: pressione 3 - 4 Kg/cm2 ugello 1.2 - 1.4

colori / colors / couleurs:



Latta da 375 ml.



Latta da 750 ml.



Latta da 2,5 Lt.