

RYLARD

Royal Rylard Trasparente

VERNICE POLIURETANICA PER LEGNO

Vernice trasparente poliuretanica a due componenti, dotata di filtri U.V., di elevata brillantezza e resistenza e studiata per finiture lucide, con legno a vista, su imbarcazioni o sul legno esposto in ambiente marino. Si può applicare a pennello o a spruzzo.

Per la preparazione si raccomanda l'applicazione di due mani di EPOFIBRA su legno nudo.

Aderisce a qualsiasi superficie (legno, acciaio, alluminio, ceramica...).

Mescolare accuratamente base e induritore ed applicare entro 2 ore; durante l'applicazione e la reticolazione la temperatura deve essere compresa tra 10°C e 20°C. Vanno applicate 2-3 mani.

GB POLYURETHANE VARNISH

Two pack polyurethane varnish, U.V. filters, with high gloss retention and good resistance to the marine environment. It can be applied either by spray or brush.

As primer we recommend EPOFIBRA. Suitable for all types of surfaces (wood, steel and aluminium).

Mix base and hardener thoroughly and apply within 2 h (at 20°C); during the application and curing, the temperature must be between 10 and 20°C. Two or three coats must be applied

F VERNIS POLYURETHANE

Vernis polyurethane à deux composants, UV filtres, très brillant et résistant à l'ambiance marine. Il peut s'appliquer au pistolet et aussi au pinceau, étant donné ses caractéristiques de dilatation. Appliquer deux couches de Resina 99 sur les bois neufs. Il convient à tous les supports (bois, acier, aluminium). Mélanger soigneusement les deux composants et appliquer dans les deux heures (à 20°C). Pendant l'application et la réticulation la température doit être comprise entre 10 et 20°C.

diluyente / thinner / diluent: "PER POLIURETANICI"

resa / coverage / pouvoir couvrant: 12 MQ/LT

essiccazione al tatto / touch dry / sec au toucher: 4 h

riverniciabilità / overcoating / revernissable: 12 h.

n° mani consigliate / suggested n° coats / n° couches conseillées: 2-3

durata della miscela / pot life / durée de mélange: 2 h. (20°C.)

rapporto di catalisi / mix ratio / rapport de mélange: A/B = 3/1 vol. - 2,9/1 peso

spessore secco racc. / dry thickness / épaisseur feuille sec: 60 microns

solidi in volume / solids content / résidu sec: 50%

punto di infiammabilità / flash point / point d'éclair: 25° C.

peso specifico / specific weight / poids spécifique: 1,25

airless: rapporto compressione 30/1 ugello 0.015 - 0.017

spruzzo / spray / pistolet: pressione 2 - 3 Kg/cm² ugello 1.2 - 1.4

colore / color / couleur:  lucida - glossy - brillant



Latta da 750 ml.