

NUBIAN

Nubiprene 21

I E' una pittura isolante, a grosso spessore, che serve come fondo impermeabilizzante per scafi in legno o metallo.

Per ottenere un perfetto isolamento dall'acqua in carena vanno applicate 4 o 5 mani per uno spessore totale di 250 micron, dopo aver applicato apposito primer.

Applicato in una mano su vecchie antivegetative di tipo ignoto, isola la carena eliminando potenziali problemi di incompatibilità tra vecchia e nuova pittura.

GB Due to its thickness, this barrier coat is suitable for wood and metals. In order to achieve a perfect waterproof surface on the keel, 4 or 5 coats should be applied to build a total thickness of 250 micron.

Another important use of this product is to seal off old antifouling paints. One coat is enough for this purpose.

F Est conseillé sur bois et métaux. Pour obtenir une imperméabilisation parfaite en oeuvres vives il faut appliquer 4 ou 5 couches pour obtenir une épaisseur de 250 microns. NUBIPRENE est conseillé pour l'isolation de vieux antifouling, en ce cas une couche est suffisante.

Appliquer à la brosse ou au rouleau 4/5 mains pour isoler les coques en bois ou en fer.

Appliquer 1 couche pour isoler l'ancien antifouling.

ES Es una pintura aislante gruesa que sirve de base para los bote de madera o metal. Aplicado en el viejovantifouling cuando es de marca distinta, eliminando posibles problemas de incompatibilidad entre el viejo y el nuevo antifouling.

Aplicar a brocha o rodillo 4/5 manos para aislar los cascos de madera o hierro o aplicar 1 capa para aislar antiincrustante viejo.

GR Υπόστρωμα παχύρευστο για εξαιρετική αδιαβροχοποίηση ξύλινων και μεταλλικών επιφανειών. Για την δημιουργία βέλτιστης αδιάβροχης επιφάνειας της γάστρας του σκάφους συνιστάται η εφαρμογή 4 - 5 χεριών ώστε το συνολικό τελικό πάχος του υποστρώματος να είναι 250 μικρά. Άλλη μια σημαντική χρήση του προϊόντος αυτού είναι η σφράγιση του παλαιού υφαλοχρώματος με σκοπό την άριστη πρόσφυση κατόπιν του νέου υφαλοχρώματος με το παλαιό. Στην περίπτωση αυτή ένα χέρι NUBIPRENE 21 είναι αρκετό.

diluyente / thinner / diluent: ACQUARAGIA

resa / coverage / pouvoir couvrant: 8 MQ/LT

essiccazione al tatto / touch dry / sec au toucher: 6 h

riverniciabilita' / overcoating / revernissable: 24 h.

n° mani consigliate / suggested n° coats / n° couches conseille: 4-5

spessore secco raccomandato / dry film thickness / epaisseur feuil sec: 250 microns

solidi in volume / solids content / residu sec: 45%

punto di infiammabilita' / flash point / point d'eclair: 37° C.

peso specifico / specific weight / poids specifique: 1,26

airless: rapporto compressione 30/1 ugello 0.026 - 0.031

spruzzo convenzionale / spray / pistolet: pressione 3,5-4,5 Kg/cm² ugello 1.7 - 2.2

colore / color / couleur: ████████



Latta da 750 ml.



Latta da 2,5 Lt.