

NUBIAN

Minio 24

I Fondo per scafi in legno.

Si tratta di un fondo color arancio minio indicato per la preparazione delle piccole imbarcazioni tradizionali in legno quale preparazione all'applicazione dell'antivegetativa.

Applicare 2 - 3 mani precedute da 2 mani di Primer 14.

GB Undercoat for wooden boats.

Orange undercoat for preparation of the hull of small traditional wooden boats before the application of antifouling paint.

Apply 2 or 3 coats preceded by 2 coats of Primer 14.

F Sous-couche orange pour la préparation de la coque de petits bateaux traditionnels en bois avant l'application de peinture antifouling.

Appliquer 2 ou 3 couches précédée par deux couches de Primer 14.

GR Υπόστρωμα πορτοκαλί χρώματος για ξύλινα σκάφη και λοιπές ξύλινες επιφάνειες. Κατάλληλο για την προετοιμασία (αστάρωμα) της γάστρας μικρών κυρίως παραδοσιακών ξύλινων σκαφών (βάρκες, καΐκια κ.α) πριν την εφαρμογή του υφαλοχρώματος. Συνιστάται να εφαρμόζεται 2-3 χέρια αφού έχουν προηγηθεί 2 χέρια με το Primer 14.

diluyente / thinner / diluent: "Acquaragia - white spirit"

resa / coverage / pouvoir couvrant: 8 MQ/LT

essicazione al tatto / touch dry / sec au toucher: 6 h

riverniciabilità / overcoating / revernissable: 12 h.

n° mani consigliate / suggested n° coats / n° couches conseille: 2 - 3

spessore secco raccomandato / dry film thickness / epaisseur feuil sec: 100 microns

solidi in volume / solids content / residu sec: 45%

punto di infiammabilità / flash point / point d'eclair: 37° C.

peso specifico / specific weight / poids spécifique: 1,24

airless: rapporto compressione 30/1 ugello 0.017 - 0.019

spruzzo convenzionale / spray / pistolet: pressione 2 - 3 Kg/cm² ugello 1.2 - 1.4

colore / color / couleur: 



Latta da 750 ml.



Latta da 2,5 Lt.