

NUBIAN

Primer 14

I Penetrante e rinforzafibre per la preparazione e la protezione del legno. E' un preparato con due caratteristiche essenziali: la fluidità per penetrare nel legno e proteggerlo dalle infiltrazioni d'acqua, e la presenza di componenti che proteggono il legno da tarli e da microorganismi. Studiato per la preparazione del fondo alla vernice SEADOG 61 o SUPERCLASSIC 63. Applicare due mani su legno nuovo o portato a nudo a pennello a distanza di 6-12 ore. Seguire poi con l'applicazione della vernice o dello smalto monocomponente (non sovrapporvi prodotti bicomponenti).

GB Wood primer specially formulated to give protection to all exterior or interior woods. Penetrating deep into the wood, PRIMER 14 form a long lasting fungicidal barrier, providing the ideal base for the SEADOG 61 or SUPERCLASSIC 63. Surfaces previously coated with paint or varnish should be completely stripped. Apply two coats

F Agent d'impregnation pour la protection du bois à l'extérieur. En penetrant en profondeur dans le bois "PRIMER 14" est la base idéal pour la vernis SEADOG 61
Nettoyer et éliminer les vieux couches de peinture. Appliquer deux couches.

GR Αστέρι για τον εμποτισμό και την προστασία ξύλων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Διεισδύει σε βάθος στο ξύλο, δρα σαν μυκητοκτόνο και ταυτόχρονα εξασφαλίζει την ιδανική πρόσφυση βερνικιών όπως το SEADOG 61 ή SUPERCLASSIC 63. Εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό σε καινούριες είτε σε παλιές ή βαμμένες επιφάνειες αφού προηγηθεί καθαρισμός και αφαιρεθεί πλήρως το παλιό χρώμα ή βερνίκι. Συνιστάται η εφαρμογή δύο χεριών.

diluyente / thinner / diluent: "Acquaragia - white spirit"
resa / coverage / pouvoir couvrant: 15/20 MQ/LT
essiccazione al tatto / touch dry/ sec au toucher: 6 h
riverniciabilita' / overcoating / revernissable: 12 h.
n° mani consigliate / suggested n° coats / n° couches conseille: 2
spessore secco raccomandato / dry film thickness / epaisseur feuil sec: 20 microns
solidi in volume / solids content / residu sec: 26%
punto di infiammabilita' / flash point / point d'eclair: 37° C.
peso specifico / specific weight / poids specifique: 0,84
airless: rapporto compressione 30/1 ugello 0.009 - 0.011
spruzzo convenzionale / spray / pistolet: pressione 3 - 4 Kg/cm² ugello 1.4 - 1.7
colori / colors / couleurs:



Latta da 750 ml.